

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 822 026 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
04.02.1998 Patentblatt 1998/06

(21) Anmeldenummer: 96112578.8

(22) Anmeldetag: 03.08.1996

(51) Int. Cl.⁶: **B23K 11/00**, B23K 11/10,
B23K 11/14, B23K 11/16,
F28F 1/00, F28F 3/02,
F28F 9/26, B21D 39/03

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL

(71) Anmelder: Balcke-Dürr GmbH
40882 Ratingen (DE)

(72) Erfinder:
• Podhosky, Miroslav, Dr.-Ing.
D-40882 Ratingen (DE)

• Leitz, Richard, Dipl.-Ing.
D-40721 Hilden (DE)
• Holten, Wolfgang, Dipl.-Ing.
D-40625 Düsseldorf (DE)


(74) Vertreter:
Stenger, Watzke & Ring
Patentanwälte
Kaiser-Friedrich-Ring 70
40547 Düsseldorf (DE)

(54) Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern unter Verwendung von zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche mit der Wärmeübertragungsfläche vergrößerten Rippen versehenen Rohren, wobei die Rohre und Rippen miteinander verschweißt sind. Die Rohre und/oder Rippen sind mit einer Korrosionsschutzschicht versehen und auf einem Teil ihrer Berührungsflächen

durch Durchsetzfugen miteinander verbunden sowie im Bereich mindestens einiger dieser Fugestellen miteinander verschweißt. Weiterhin betrifft die Erfindung einen entsprechenden Wärmeübertrager, ein mindestens einen derartigen Wärmeübertrager aufweisendes Kraftwerk und ein Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie in einem derartigen Kraftwerk.

Fig. 6



EP 0 822 026 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern unter Verwendung von zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche mit die Wärmeübertragungsfläche vergrößern- 5 den Rippen versehenen Rohren, wobei die Rohre und die Rippen miteinander verschweißt sind, sowie einen derartigen Wärmeübertrager. Schließlich betrifft die Erfindung ein mit derartigen Wärmeübertragern ausgestattetes Kraftwerk und ein Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie in derartigen Kraftwerken.

Aus der DE 43 22 405 C2 sind rohrförmige Elemente für Wärmeübertrager sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung bekannt, wobei die Rohre und die zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche befestigten Rippen aus Stahl bestehen und miteinander durch ein Kondensator-Entladungs-Schweißverfahren verschweißt werden. Wegen der hohen Wärmebelastung beim Verschweißen ist das aus der DE 43 22 405 C2 bekannte Verfahren nicht anwendbar, wenn die Rohre und/oder Rippen der Wärmeübertragungselemente mit einer Korrosionsschutzschicht versehen sind, da diese zumindest örtlich zerstört und damit unwirksam wird.

Um korrosionsbeständige Wärmeübertragungselemente herstellen zu können, wird mit der EP 0 417 894 A2 ein Herstellungsverfahren vorgeschlagen, bei dem aluminiumbeschichtete Stahlrohre mit Rippen aus Aluminium miteinander dadurch verlötet werden, daß sie für eine bestimmte Zeitspanne einer Temperaturerhöhung ausgesetzt werden, welche ein zumindest teilweises Schmelzen und damit Ineinanderverlaufen der Aluminiumschichten bewirkt, ohne das Entstehen eines Eisen-Aluminium-Verbundes hervorzurufen. Da die Randbedingungen des aus der EP 0 417 894 A2 bekannten Lötverfahrens zur Erzielung einer festen Verbindung zwischen Rippe und Rohr sehr exakt eingehalten werden müssen, ist dieses bekannte Verfahren sehr aufwendig und für eine wirtschaftliche großtechnische Anwendung nicht geeignet.

Der Erfindung liegt die **Aufgabe** zugrunde, ein Verfahren der eingangs beschriebenen Art zur großtechnischen Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern unter Verwendung von zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche mit die Wärmeübertragungsfläche vergrößern- 5 den Rippen versehenen Rohren zu schaffen, das für Rohre und/oder Rippen geeignet ist, die mit einer Korrosionsschutzschicht versehen sind.

Die **Lösung** dieser Aufgabenstellung durch die Erfindung ist hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern dadurch gekennzeichnet, daß die Rohre und/oder Rippen mit einer Korrosionsschutzschicht versehen sind und daß die Rippen und die Rohre auf einem Teil ihrer Berührungsflächen durch Durchsetzfügen miteinander verbunden und im Bereich mindestens einiger dieser Fügstellen miteinander verschweißt werden.

Obwohl auch beim erfindungsgemäßen Verfahren im eigentlichen Schweißbereich die Korrosionsschutzschicht zerstört wird, hat diese Zerstörung keine nachteiligen Folgen für die Korrosionsbeständigkeit des Rippenrohres, weil die Zerstörung in einem Bereich stattfindet, in dem die Rippen und das Rohr durch Durchsetzfügen miteinander verbunden sind. Dieses Durchsetzfügen führt zu einem Versatz in der Berührungsfläche, der rings um die Fügestelle das Material von Rippe und Rohr mit der dazwischen liegenden Korrosionsschutzschicht derart stark miteinander verpreßt, daß die Berührungsfläche zwischen Rippe und Rohr im Bereich der eigentlichen Fügestelle nicht mehr mit aggressiven Medien beaufschlagt werden kann. Eine Beschädigung oder gar Zerstörung der Korrosionsschutzschicht im Bereich dieser Fügestelle ist damit im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit des Wärmeübertragers unschädlich.

Gemäß weiteren Merkmalen der Erfindung kann die Korrosionsschutzschicht aus einem Schutzlack, einer Kunststoffbeschichtung, einem Leichtmetall oder einer Leichtmetalllegierung bestehen, beispielsweise aus Aluminium oder dessen Legierungen, oder aus einem Schwermetall oder einer Schwermetalllegierung, beispielsweise Chrom oder Zink oder deren Legierungen, die galvanisch oder durch Plattieren auf das Rohr bzw. die Rippe aufgebracht werden.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt das Durchsetzfügen jeweils mittels eines Stempels und einer Matrize, die einen Versatz der Berührungsfläche zwischen Rippe und Rohr um mindestens die Wandstärke des Rohres bewirken.

Der erfindungsgemäße Wärmeübertrager mit einer Mehrzahl von zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche mit die Wärmeübertragungsfläche vergrößern- 5 den Rippen versehenen Rohren ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, daß die Rohre und/oder die Rippen mit einer Korrosionsschutzschicht versehen sind, daß die Rippen und die Rohre auf einem Teil ihrer Berührungsfläche miteinander durch Durchsetzfügen formschlüssig verbunden sind und daß die Rippen und die Rohre zumindest im Bereich einiger dieser Fügstellen miteinander verschweißt sind. Für einen derartigen erfindungsgemäßen Wärmeübertrager ergeben sich die eingangs geschilderten Vorteile.

Das erfindungsgemäße Kraftwerk umfaßt mindestens einen Dampferzeuger zum Betrieb mindestens einer Turbine, die einen Generator zur Erzeugung elektrischer Energie antreibt, und ist gemäß der Erfindung mit mindestens einem Wärmeübertrager versehen, der gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 hergestellt oder gemäß Anspruch 6 ausgebildet ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie ist durch ein Kraftwerk gemäß Anspruch 7 gekennzeichnet, das mindestens einen Wärmeübertrager umfaßt, der gemäß Anspruch 6 ausgebildet ist oder Rippenrohre enthält, die nach einem Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1

bis 5 hergestellt sind.

Auf der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel eines nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Rippenrohres dargestellt, und zwar zeigen:

- Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Rippenrohr mit auf einer Flachseite des Rohres angebrachten Rippen,
- Fig. 2 einen Querschnitt durch das Rippenrohr gemäß der Schnittlinie II-II in Fig. 1,
- Fig. 3 eine vergrößerte Schnittdarstellung des in Fig. 2 eingekreisten Bereiches III zur Darstellung des Durchsetzfügens im Ausgangszustand,
- Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung nach Beenden des Durchsetzfügens,
- Fig. 5 den Endzustand der im Schnitt dargestellten Fügestelle entsprechend den Figuren 3 und 4 und
- Fig. 6 eine vergrößerte Darstellung des Schnittes durch die Fügestelle nach dem Verschweißen.

Die Figuren 1 und 2 zeigen schematisch ein Ausführungsbeispiel eines zur Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern einzusetzenden flachen Rohres 1, das auf der Oberfläche einer seiner Flachseiten mit der Wärmeübertragungsfläche vergrößernden Rippen 2 versehen ist. Beim Ausführungsbeispiel werden diese Rippen 2 durch ein gewelltes Band gebildet, dessen Wellen rechtwinklig zur Rohrlängsachse verlaufen und mindestens in Teilbereichen der Berührungsfläche zwischen dem Fußbereich der Rippen 2 und der Mantelfläche des Rohres 1 mit dem Rohr 1 verschweißt sind.

Wie am besten aus der vergrößerten Schnittdarstellung des in Fig. 2 eingekreisten Bereiches III in Fig. 3 hervorgeht, besteht das Rohr 1 beim dargestellten Ausführungsbeispiel aus Stahl; es ist auf seiner Außenfläche mit einer Korrosionsschutzschicht 3 versehen. Diese Korrosionsschutzschicht 3 besteht beim Ausführungsbeispiel aus Aluminium, das durch Beschichten oder Platieren auf das Rohr 1 aufgebracht worden ist. Auch die Rippen 2 sind beim Ausführungsbeispiel aus Aluminium hergestellt. Auf diese Weise ergibt sich ein korrosionsbeständiges Rippenrohr, das seinerseits zur Herstellung korrosionsbeständiger Wärmeübertrager verwendet wird.

Um die Rippen 2 aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung mit dem mit der Korrosionsschutzschicht 3 versehenen Rohr 1 zu verschweißen, werden Teilbereiche der Berührungsflächen zwischen den Rippen 2 und dem Rohr 1 durch Durchsetzfügen miteinander verbun-

den. Im Bereich der hierdurch entstehenden Fügstellen erfolgt eine Verschweißung zwischen den Rippen 2 und dem Rohr 1. Ein derartiger Durchsetzfügevorgang ist in den Schnittdarstellungen der Figuren 3 bis 5 schematisch dargestellt.

Die Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch ein mit einer Korrosionsschutzschicht 3 aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung versehenes Rohr 1 aus Stahl sowie durch eine Rippe 2 aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung im Bereich einer Berührungsfläche zwischen diesen Teilen. Die Unterseite des Rohres 1 liegt gemäß Fig. 3 auf einer Matrize M, die mit einer Aussparung A versehen ist. Im Bereich dieser Aussparung A greift der Vorsprung V eines Stempels St an. Die Querschnittsabmessungen des Stempels St sind hierbei geringer als die der Aussparung A in der Matrize M.

Wenn nunmehr gemäß Fig. 4 der Stempel St mit seinem Vorsprung V in die Aussparung A der Matrize M gedrückt wird, verformt sich sowohl das Material des Rohres 1 und seiner Korrosionsschutzschicht 3 als auch der Rippe 2, so daß sich die in Fig. 4 dargestellte Verbindung zwischen Rippe 2 und Rohr 1 ergibt. Durch das Fließen der Materialien von Rohr 1, Korrosionsschutzschicht 3 und Rippe 2 gemäß der Darstellung in Fig. 4 ergibt sich eine formschlüssige Verbindung, bei der die Materialien im Bereich der vorzugsweise rotationssymmetrischen Mantelfläche der Fügestelle F miteinander verkeilen, wie dies insbesondere aus der Schnittdarstellung in Fig. 5 hervorgeht.

Zusätzlich zu dieser formschlüssigen Verbindung einiger Teilbereiche aufgrund des voranstehend beschriebenen Durchsetzfügens erfolgt eine Verschweißung zwischen der Rippe 2 und dem Rohr 1 im Bereich der Fügstellen F, wie aus Fig. 6 hervorgeht. Bei diesem Verschweißen wird zwar durch die Schweißstelle S die Korrosionsschutzschicht 3 des Rohres 1 zerstört; diese Zerstörung liegt jedoch im Bereich des Bodens der Fügestelle F. Die durch Verkeilen der Materialien von Rippe 2, Korrosionsschutzschicht 3 und Rohr 1 entstandene formschlüssige Verbindung im Bereich der rotationssymmetrischen Mantelfläche der Fügestelle F verhindert jedoch ein Eindringen korrosiver Materialien in den Bereich der Schweißstelle S. Trotz der Beschädigung der Korrosionsschutzschicht 3 in diesem Bereich bleibt somit der Korrosionsschutz des Rohres 1 aufrechterhalten.

Diese Aufrechterhaltung des Korrosionsschutzes ist unabhängig davon, ob die Korrosionsschutzschicht 3 gemäß dem voranstehend erläuterten Ausführungsbeispiel aus einem Leichtmetall oder einer Leichtmetalllegierung besteht oder ob sie aus einem Schutzlack oder einem Kunststoff hergestellt worden ist. Die nach dem voranstehend erläuterten Verfahren hergestellten Rippenrohre führen somit bei ihrer Verwendung zu korrosionsbeständigen Wärmeübertragern.

Bezugszeichenliste

1	Rohr
2	Rippe
3	Korrosionsschutzschicht
A	Aussparung
F	Fügestelle
M	Matrize
S	Schweißstelle
St	Stempel
V	Vorsprung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen Wärmeübertragern unter Verwendung von zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche mit die Wärmeübertragungsfläche vergrößernden Rippen (2) versehenen Rohren (1), wobei die Rohre (1) und Rippen (2) miteinander verschweißt sind, **dadurch gekennzeichnet**,

daß die Rohre (1) und/oder Rippen (2) mit einer Korrosionsschutzschicht (3) versehen sind und daß die Rippen (2) und die Rohre (1) auf einem Teil ihrer Berührungsflächen durch Durchsetzfugen miteinander verbunden und im Bereich mindestens einiger dieser Fügestellen (F) miteinander verschweißt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Korrosionsschutzschicht (3) aus einem Schutzlack besteht.
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Korrosionsschutzschicht (3) aus einer Kunststoffbeschichtung besteht.
4. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Korrosionsschutzschicht (3) aus einem Leichtmetall oder einer Leichtmetalllegierung besteht.
5. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Korrosionsschutzschicht (3) aus einem Schwermetall oder einer Schwermetalllegierung, insbesondere Zink oder Zinklegierungen, besteht.
6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Durchsetzfügen jeweils mittels eines Stempels (St) und einer Matrize (M) erfolgt, die einen Versatz der Berührungsfläche zwischen Rippe (2) und Rohr (2) um mindestens die Wandstärke des Rohres bewirken.
7. Wärmeübertrager mit einer Mehrzahl von zumindest auf einem Teil ihrer Oberfläche mit die Wärmeübertragungsfläche vergrößernden Rippen (2) versehenen Rohren (1), wobei die Rohre (1) und Rippen (2) miteinander verschweißt sind, **dadurch gekennzeichnet**,

daß die Rohre (1) und/oder die Rippen (2) mit einer Korrosionsschutzschicht (3) versehen sind,
daß die Rippen (2) und die Rohre (1) auf einem Teil ihrer Berührungsfläche miteinander durch Durchsetzfugen formschlüssig verbunden sind und daß die Rippen (2) und die Rohre (1) zumindest im Bereich einiger dieser Fügestellen (F) miteinander verschweißt sind.
8. Kraftwerk mit mindestens einem Dampferzeuger zum Betrieb mindestens einer Turbine, die einen Generator zur Erzeugung elektrischer Energie antreibt, sowie mit mindestens einem Wärmeübertrager, der gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 hergestellt oder gemäß Anspruch 7 ausgebildet ist.
9. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie durch ein Kraftwerk gemäß Anspruch 8, das mindestens einen Wärmeübertrager umfaßt, der gemäß Anspruch 7 ausgebildet ist oder Rippenrohre enthält, die nach einem Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6 hergestellt sind.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 2578

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP-A-0 490 210 (GEA LUFTKUEHLER GMBH) 17.Juni 1992 * Spalte 7, Zeile 46 - Spalte 8, Zeile 19; Abbildungen 1,3 *	1,5	B23K11/00 B23K11/10 B23K11/14 B23K11/16 F28F1/00 F28F3/02 F28F9/26 B21D39/03
A	EP-A-0 339 206 (HAPPEL GMBH & CO) 2.November 1989 * das ganze Dokument *	1,3	
A	JP-A-57 095 820 (SUZUKI HIROSHIGE) 14.Juni 1982 * Zusammenfassung *	1	
A	GB-A-2 087 284 (BTM CORP) 26.Mai 1982 * Seite 2, Zeile 11 - Seite 2, Zeile 17; Abbildungen 1,2,7 *	1-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			B23K F28F B21D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchezert MÜNCHEN		Abschließdatum der Recherche 13.Dezember 1996	Prüfer Concannon, B
KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 01.92 (P/M/C03)